

**С УГОЛЬ АКТИВНЫЙ АГ-3**


Партия: 13  
 Дата производства: 07.2019г  
 ГОСТ, ТУ: ГОСТ 20464-75  
 CAS:

**Показатели качества**

Наименование показателя	Норма по ГОСТ 20464-75	Фактические показатели
Внешний вид	Цилиндрические гранулы темно-серого или черного цвета	Цилиндрические гранулы темно-серого или черного цвета
Диаметр	1.5мм	1.5мм
Размер гранул : >3.6 мм, не более	0.04%	0.3%
- 3.6 - 2.8 мм, не более	3.0%	2.5%
- 2.8 -1.5 мм, не менее	86.0%	89.9%
-1.5 -1.0 мм, не более	10.0%	7.0%
< 1.0 мм, не более	0.6%	0.3%
Прочность гранул на истирание, не менее	85.0%	85.0%
Насыпная плотность, не более	470-570г/дм <sup>3</sup>	500 г/дм <sup>3</sup>
Влажность, не более	10.0%	9.9%
Суммарный объем пор по воде, не менее	0.5см <sup>3</sup> /г	0.55 см <sup>3</sup> /г
Динамическая активность по бензолу, не менее	35 мин	37 мин

**Гарантийный срок хранения:**

**Заключение:** соответствует приведенным показателям.

ООО «ПЛАТИНА»  
 Генеральный директор  
 Гридин Д.В..

